HONDURAS QUÍMICA

CURACÓN®
CURADOR

PARA CONCRETO · BASE RESINA

Curador para exteriores: forma una membrana sobre losas, pisos y fundiciones expuestas a la intemperie y retiene la humedad del concreto.



PRESENTACIONES	RINDE	USO	APLICAR
Barril · galón	**20–24 m² /galón**	**Intemperie**	**15 min tras el acabado**

DESCRIPCIÓN

Curacón HQ-1110 es un curador base resina que forma una membrana en la superficie de losas, pisos y fundiciones de concreto. Evita el fisuramiento o agrietamiento causado por la falta de riego o por el calor de hidratación del concreto recién elaborado.

Mantiene la temperatura y la humedad tras el colocado y acabado, para que el concreto desarrolle su resistencia de diseño.

Base resina vs. base agua: el HQ-1110 (base resina) está enfocado en concreto expuesto a la **intemperie**; para interiores se recomienda el HQ-1111 (base agua).

USOS PRINCIPALES

- Losas, pisos y fundiciones a la intemperie.
- Pavimentos.
- Pisos industriales y patios exteriores.
- Losas de techo expuestas (retire residuos antes de colocar cerámica).

VENTAJAS

LISTA PARA USAR
Fórmula lista para utilizar, sin diluir.

FÁCIL DE REMOVER
Se retira con facilidad para aplicar recubrimientos, selladores u otros acabados.

SIN REGADO
No requiere regado para la maduración del concreto.

MAYOR RENDIMIENTO
Mayor rendimiento en metros cuadrados por galón.

AHORRO DE MANO DE OBRA
Ahorra horas hombre de regado.

RESISTENCIA DE DISEÑO
Favorece una hidratación correcta del cemento.

PRESENTACIÓN Y RENDIMIENTO

BARRIL	55 galones
GALÓN	Caja de 8 galones



RENDIMIENTO
20–24 m²
por galón
Aplicado con bomba de mochila, boquilla en rocío medio.

INFORMACIÓN TÉCNICA

ESTADO	COLOR	OLOR	BASE	PESO POR GALÓN	SOLUBILIDAD
Líquido	**Rojo**	**Característico**	**Resina**	**4.00 kg**	**Miscible**

APLICACIÓN	MOMENTO	USO	NORMA
Bomba de mochila, rocío medio	**15 min tras el acabado final**	**Intemperie**	**ASTM C309**

PROCESO DE APLICACIÓN

Antes de iniciar, utilice el equipo de protección personal indicado en la sección **Medidas de seguridad**.

1 Preparación

1. Use el producto únicamente sobre **concreto fresco**, con la superficie ya terminada y con la textura requerida.
2. No diluya ni mezcle con otros componentes.
3. Aplique **15 minutos después del acabado final** del concreto.

2 Aplicación

1. Aplique con bomba de mochila, con la boquilla en **rocío medio**.
2. Mantenga la boquilla a una altura que **no pase de la rodilla** y rocíe toda la superficie hasta asegurar un cubrimiento completo.
3. Rendimiento: **20 a 24 m² por galón**. Una capa más gruesa o desigual puede dificultar su eliminación posterior.

APLICACIÓN DE CURACÓN BASE RESINA

1 TERMINE EL CONCRETO



Aplique 15 min después del acabado final.

2 NO DILUYA



Use el producto tal como viene.

3 ROCÍE A BAJA ALTURA



Rocío medio, boquilla bajo la rodilla.

4 DEJE CURAR



La membrana retiene la humedad sin regar.

⚠ IMPORTANTE

- No agregue agua al producto.
- No diluya ni mezcle con otros componentes.
- No aplique a temperaturas inferiores a 10 °C.
- Retire los residuos antes de colocar cerámica o acabados.

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

Vida útil: 12 meses
En envase de origen, bien almacenado.

Entre 15 y 30 °C
Fuera de este rango puede perder propiedades.

Fresco y ventilado
Lejos del sol, la lluvia y la humedad.

Estiba máxima
Columnas de hasta 3 cajas.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Cara y ojos
Lentes de seguridad o careta de protección.

Manos
Guantes para químicos (neopreno, nitrilo o PVC).

Cuerpo
Overol o delantal de seguridad.

MANEJO

- Use el equipo de protección recomendado, sea la exposición de corto o largo plazo.
- Manipule según las buenas prácticas de higiene y seguridad industrial.
- Procure una buena ventilación.
- No coma, fume ni beba mientras manipula el producto.

PRECAUCIONES

- Producto de baja toxicidad. Manténgalo fuera del alcance de los niños.
- No ingerir. En caso de ingestión, beba abundante agua y no provoque el vómito.
- Evite el contacto con los ojos. Si hay contacto con piel u ojos, lave con suficiente agua.
- Al terminar, lávese bien las manos y lave la ropa con la que aplicó el producto.

PRIMEROS AUXILIOS

Contacto ocular	**P338** Quitar los lentes de contacto, si lleva y resulta fácil; seguir enjuagando. **P352** Lavar con abundante agua durante al menos 15 minutos o hasta que la irritación disminuya, separando los párpados. **P337+P313** Si persiste la irritación, consultar a un médico de inmediato.
Contacto dérmico	**P361** Retirar la ropa y el calzado contaminados. **P352** Lavar con abundante agua y jabón durante al menos 15 minutos. **P333+P313** Si persiste la irritación o aparece erupción cutánea, consultar a un médico de inmediato.
Inhalación	**P340** Llevar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que facilite la respiración. Si respira con dificultad, suministrar oxígeno; evitar el método boca a boca. **P313** Consultar a un médico de inmediato.
Ingestión	**P310** Llamar de inmediato a un centro de toxicología o a un médico. **P330** Enjuagarse la boca y beber abundante agua. **P331** NO provocar el vómito; si se presenta en forma natural, dar más agua y mantener a la persona acostada de lado para reducir el riesgo de aspiración.
Información para el médico	Si la sustancia es ingerida, puede ser aspirada a los pulmones y causar neumonía química. Proveer tratamiento sintomático. Consultar al Centro de Intoxicaciones y presentar la etiqueta del producto. Antídoto: no determinado.
Consejos de prudencia	**P102** Mantener fuera del alcance de los niños. **P103** Leer la etiqueta antes del uso. **P201** Pedir instrucciones especiales antes del uso. **P202** No manipular antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad. **P210** Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No fumar.

MÁS INFORMACIÓN

honduraspquimica.com

Honduras Química, S. de R.L. · Fabricante y distribuidor de productos químicos industriales desde 1999

/honduraspquimica @honduraspquimica Honduras Química

+504 2228-2888 al 90 proyectos@honduraspquimica.com

Ver producto en línea

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Las indicaciones y consejos de esta información técnica se facilitan únicamente para orientación, de acuerdo con nuestros estudios, experiencias y prácticas en obra, así como con información de diferentes bases de datos de otras entidades, sin que ello implique responsabilidad alguna para la empresa, sobre todo si el uso del producto no es el indicado.

En cada ocasión deberán tenerse en cuenta las condiciones particulares de la obra para lograr completo éxito en el uso de los productos recomendados.